

**Высокая производительность
- до 14 м² на литр**

**Высокая укрывистость, матовое
моющееся покрытие**

Устойчивость цветов

Обеспечивает «дыхание» стен

ОПИСАНИЕ

Primalex Inspiro это уникальная концепция современных и тонченных цветовых оттенков для придания гармонии интерьеру. Инновационная технология позволяет получить высокопрочное и устойчивое к царапинам покрытие, чрезвычайно долго сохраняющее цвет, отличающееся превосходными эксплуатационными параметрами и высокой эффективностью. Все это является предпосылкой для достижения идеального результата и создания чарующей атмосферы.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Краска универсального применения для всех общеизвестных поверхностей, таких как, штукатурки, бетон, гипс, обои из древесной стружки, гипсокартонные плиты, гипсокартонные листы и другие материалы в жилых и коммерческих помещениях: жилые комнаты, офисы или переговорные.



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности, окрашенные эмульсионными красками, очищаются путем промывки водой с добавлением моющих средств, например мылом для краски. Удалите остатки старых покрытий и вымойте лоснящиеся участки водой с мылом. Поверхность перед окрашиванием должна быть чистой, сухой, твердой, свободной от пыли, отслаивающихся участков и трещин. Свежую штукатурку и необработанные поверхности с повышенными абсорбирующими характеристиками (гипс, гипсокартонные плиты) необходимо загрунтовать подходящим грунтом глубокого проникновения. Свежие цементно-известковые штукатурки следует окрашивать через 3-4 недели после нанесения.



ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

Тщательно перемешайте краску в контейнере. Возможные наплывы красителей на поверхности краски являются естественной особенностью продукта. Не добавляйте дополнительные ингредиенты. Необходимый для работы объем краски определяется количеством квадратных метров, подлежащих обработке, спецификой поверхности и показателем среднего расхода материала. Если для окрашивания поверхностей в одном и том же помещении будет использоваться более одной упаковки краски, перед началом работ следует смешать краску из разных упаковок.



НАНЕСЕНИЕ

Краска легко наносится кистью или валиком. Возможно нанесение с помощью краскопульты.

Параметры при распылении с помощью безвоздушного краскопульты:

Сопло:	0,015"– 0,017"
Давление:	170 bar
Ось сопла:	40-50°
Разбавление:	водой максимум на 5 %



При использовании валика, не заполняйте малярную ванночку чрезмерным количеством краски. Убедитесь, что валик покрыт равномерным количеством материала. При использовании кисти тщательно обмакивайте кисть в краске. Нанесите материал умеренно и равномерно, избегая излишней толщины. При необходимости разбавить водой на макс. 5% от объема краски. Периодически размешивайте разбавленную краску во время работы. Рекомендуемое количество слоев 1-2. Нанесите второй слой после высыхания первого. Наносить при температуре воздуха и поверхности от +5 до + 25 ° С. Оптимальная температура для применения в помещении составляет от + 10 ° С до + 30 ° С и максимальной влажности 70%. Минимальная температура окрашиваемой поверхности + 5 ° С. Обеспечьте хорошую вентиляцию во время окрашивания и высыхания покрытия, но не допускайте сквозняков.



ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Уровень влажности и температура значительно влияют на время высыхания и интервал, который необходимо выдержать до нанесения второго слоя. При более высокой влажности и более низкой температуре время сушки увеличивается. При температуре + 23 °С и относительной влажности до 65% поверхность можно окрашивать следующим слоем краски через 2-3 часа. Полное высыхание – через 28 дней с момента нанесения финишного слоя. Не используйте агрессивные моющие средства или интенсивную чистку при очищении окрашенной поверхности, т.к. это может повредить лакокрасочное покрытие.



ОЧИЩЕНИЕ

Перед очищением удалите как можно больше продукта из оборудования и с инструментов. Плотнo закройте крышку контейнера с краской. Непосредственно после окончания работы очистите оборудование и инструменты теплой водой с мылом, тщательно промывая водой. В некоторых случаях местные органы власти имеют специальные средства для утилизации отработанных материалов. Не допускать попадания в стоки и водные ресурсы.



ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Во избежание риска утечки и в рамках соблюдения правил безопасности всегда храните и перевозите контейнеры с краской в вертикальном положении. Хранить в вертикальном положении, в сухом прохладном месте, вдали от источников нагрева, возможных источников возгорания, не допуская попадания прямых солнечных лучей, при температуре от + 5 °C до + 25 °C в недоступном для детей месте. Не допускать замораживания.

При хранении в соответствии с предписаниями в закрытой таре продукт сохранит свои полезные характеристики, как минимум, до даты, указанной на упаковке.



ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Подробная информация о здоровье и безопасности доступна в Паспорте безопасности, который можно найти и скачать на нашем сайте www.primalex.eu.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ПЛОТНОСТЬ (гр/см ³)	1,6
СОДЕРЖАНИЕ СУХОГО В-ВА (%)	50
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ	класс 3 (EN 13300)
РАСХОД в 1 слой	до 14 м ² /л

ДОСТУПНОСТЬ

ЦВЕТ	готовые цвета
ФИНИШНЫЙ ЭФФЕКТ	матовый
ФАСОВКИ	0,04л (тестер), 1 л, 2,5 л, 5 л